

MULTIFLEX BLACK Konstruktions Klebstoff WK 120-300

Multiflex Black ist ein flexibler einkomponenten MS Polymer Konstruktionsklebstoff mit hoher Bandbreite und universell einsetzbar. Verbindet und befestigt verschiedenste Materialien mit- und untereinander. Ideal zum Verkleben, Befestigen, Versiegeln sowie als Dichtstoff einsetzbar. Im Innen und Außenbereich verwendbar. Perfekt für den schnellen Einsatz in Handwerk, Industrie und Hobby. **-Profi Qualität-** Spart Zeit, garantiert festen Halt und sichere Verbindungen.

Eigenschaften:

- überstreichbar mit allen wasserbasierenden Farben
- für Innen- und Außenanwendung bei allen Witterungsbedingungen
- keine Blasenbildung auf porösen Untergründen
- schnelle Aushärtung auch bei tiefen Temperaturen
- isocyanat-, silikonfrei
- hervorragende Haftung auf den meisten, auch feuchten Untergründen
- nahezu geruchlos, farbecht, witterungs- und UV-beständig
- nach Aushärtung dauerelastisch und alterungsbeständig

Anwendung:

Universeller, wasserfester, Montage- und Konstruktionsklebstoff zum Verkleben von Stein, Beton, Spiegel, Naturstein, Gips, PSPU, PVC, verschiedenen Kunststoffen, keramischen Fliesen, Emaille, Kupfer, Blei, Zink, Aluminium, rostfreiem Stahl, Metall, HPL- und Zementfaserplatten, Holz, Glas, usw. Strukturelle Verklebungen an vibrierenden Konstruktionen.

Technische Werte:

Temperaturbest.:	-40 °C bis +90 °C
Dichte:	1,54 g/cm ³
Hautbildung:	ca. 10 Min.
Aushärtung bei 55 % Luftfeuchte:	ca. 2 mm in 24 Stunden bei +23 °C
Verarbeitungstemp.:	+5 °C bis +40 °C
Bruchdehnung:	250 %
Zugfestigkeit:	2,2 MPa
E-Modul bei 100 % Dehnung:	1,7 MPa
Shore Härte A:	60

Gebrauchsanweisung:

Untergründe und zu verklebende Teile müssen sauber, tragfähig, staub- und fettfrei sein.

Tipp: Wir empfehlen als Vorbehandlung eine Reinigung mit **WS 2000 Profi Sprühreiniger**. Ein Haftgrund oder Primer muss in den meisten Fällen nicht benutzt werden.

Verklebungen: Raupenförmig oder punktwise auf eine der zu verklebenden Flächen auftragen. Materialien zusammenpressen.


Abdichten: Eine gleichmäßige Raupe entsprechend der vorgeschriebenen Fugenabmessung aufbringen. Teile zusammenfügen, dann mit handelsüblichem Glättmittel oder Seifenlösung glätten.

Haltbarkeit:

12 Monate ab Lieferdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler und trockener Lagerung, bei einer Temperatur von +5 °C bis +25 °C

Verpackung:

MULTIFLEX BLACK Konstruktions Klebstoff ist in 290 ml Kartuschen lieferbar. VPE = 12 Stück
Artikel-Nummer: 2511001200290



Alle Angaben und Empfehlungen beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Diese sind jedoch unverbindlich und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Wir empfehlen in ausreichendem Maße Eigenversuche durchzuführen, um festzustellen, ob die von Ihnen gewünschten Produkteigenschaften erreicht werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Produkte übernommen werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Der Anwender trägt allein die Verantwortung für falschen oder zweckentfremdeten Einsatz.